

(参考)三重県内の観測地点における構造体強度補正值<sub>28</sub>S<sub>91</sub>の適用期間(暑中コンクリートの施工指針・同解説 第3版対応)

三重県生コンクリート工業組合  
2023年4月

観測所 セメントの種類・ <sub>28</sub> S <sub>91</sub>		桑名	四日市	亀山	上野	津	粥見
普通 ポルトランド セメント	3	2/18 ~ 7/2	2/21 ~ 7/7	2/22 ~ 7/6	2/27 ~ 7/5	2/16 ~ 6/30	2/24 ~ 7/9
	6	9/11 ~ 11/27	9/4 ~ 11/24	9/4 ~ 11/24	9/3 ~ 11/18	9/13 ~ 12/3	8/31 ~ 11/20
	6	11/28 ~ 2/17	11/25 ~ 2/20	11/25 ~ 2/21	11/19 ~ 2/26	12/4 ~ 2/15	11/21 ~ 2/23
早強 ポルトランド セメント	3	1/21 ~ 7/2	1/27 ~ 7/7	1/27 ~ 7/6	2/6 ~ 7/5	1/1 ~ 6/30	1/31 ~ 7/9
	6	9/11 ~ 12/26	9/4 ~ 12/19	9/4 ~ 12/21	9/3 ~ 12/9	9/13 ~ 12/31	8/31 ~ 12/14
	6	12/27 ~ 1/20	12/20 ~ 1/26	12/22 ~ 1/26	12/10 ~ 2/5	---	12/15 ~ 1/30
高炉セメント B種	3	3/28 ~ 7/2	3/26 ~ 7/7	3/26 ~ 7/6	3/31 ~ 7/5	3/22 ~ 6/30	3/30 ~ 7/9
	6	9/11 ~ 11/1	9/4 ~ 10/27	9/4 ~ 10/27	9/3 ~ 10/20	9/13 ~ 11/5	8/31 ~ 10/22
	6	11/2 ~ 3/27	10/28 ~ 3/25	10/28 ~ 3/25	10/21 ~ 3/30	11/6 ~ 3/21	10/23 ~ 3/29
中庸熱 ポルトランド セメント	3	3/11 ~ 7/2	3/13 ~ 7/7	3/13 ~ 7/6	3/18 ~ 7/5	3/9 ~ 6/30	3/16 ~ 7/9
	6	9/11 ~ 11/11	9/4 ~ 11/8	9/4 ~ 11/8	9/3 ~ 11/1	9/13 ~ 11/15	8/31 ~ 11/4
	6	11/12 ~ 3/10	11/9 ~ 3/12	11/9 ~ 3/12	11/2 ~ 3/17	11/16 ~ 3/8	11/5 ~ 3/15
低熱 ポルトランド セメント	3	4/3 ~ 7/2	4/2 ~ 7/7	4/2 ~ 7/6	4/6 ~ 7/5	3/28 ~ 6/30	4/6 ~ 7/9
	6	9/11 ~ 10/25	9/4 ~ 10/20	9/4 ~ 10/20	9/3 ~ 10/15	9/13 ~ 10/30	8/31 ~ 10/17
	6	10/26 ~ 4/2	10/21 ~ 4/1	10/21 ~ 4/1	10/16 ~ 4/5	10/31 ~ 3/27	10/18 ~ 4/5
フライアッシュ セメント B種	3	2/25 ~ 7/2	2/28 ~ 7/7	2/28 ~ 7/6	3/6 ~ 7/5	2/23 ~ 6/30	3/3 ~ 7/9
	6	9/11 ~ 11/21	9/4 ~ 11/18	9/4 ~ 11/19	9/3 ~ 11/12	9/13 ~ 11/26	8/31 ~ 11/15
	6	11/22 ~ 2/24	11/19 ~ 2/27	11/20 ~ 2/27	11/13 ~ 3/5	11/27 ~ 2/22	11/16 ~ 3/2
暑中 期間	25℃超	7/3 ~ 9/10	7/8 ~ 9/3	7/7 ~ 9/3	7/6 ~ 9/2	7/1 ~ 9/12	7/10 ~ 8/30
	28℃超	7/27 ~ 8/17	---	---	---	7/25 ~ 8/20	---

観測所 セメントの種類・ <sub>28</sub> S <sub>91</sub>		小俣	鳥羽	南伊勢	紀伊長島	尾鷲	熊野新鹿
普通 ポルトランド セメント	3	2/20 ~ 7/3	2/19 ~ 7/7	2/13 ~ 7/9	2/8 ~ 7/10	2/4 ~ 7/7	1/30 ~ 7/7
	6	9/8 ~ 11/26	9/5 ~ 11/29	9/8 ~ 12/3	9/6 ~ 12/5	9/8 ~ 12/9	9/9 ~ 12/14
	6	11/27 ~ 2/19	11/30 ~ 2/18	12/4 ~ 2/12	12/6 ~ 2/7	12/10 ~ 2/3	12/15 ~ 1/29
早強 ポルトランド セメント	3	1/1~1/6, 1/17~7/3	1/1 ~ 7/7	1/1 ~ 7/9	1/1 ~ 7/10	1/1 ~ 7/7	1/1 ~ 7/7
	6	9/8 ~ 12/31	9/5 ~ 12/31	9/8 ~ 12/31	9/6 ~ 12/31	9/8 ~ 12/31	9/9 ~ 12/31
	6	1/7 ~ 1/16	---	---	---	---	---
高炉セメント B種	3	3/24 ~ 7/3	3/25 ~ 7/7	3/22 ~ 7/9	3/20 ~ 7/10	3/16 ~ 7/7	3/12 ~ 7/7
	6	9/8 ~ 10/29	9/5 ~ 10/31	9/8 ~ 11/4	9/6 ~ 11/5	9/8 ~ 11/7	9/9 ~ 11/12
	6	10/30 ~ 3/23	11/1 ~ 3/24	11/5 ~ 3/21	11/6 ~ 3/19	11/8 ~ 3/15	11/13 ~ 3/11
中庸熱 ポルトランド セメント	3	3/11 ~ 7/3	3/11 ~ 7/7	3/7 ~ 7/9	3/5 ~ 7/10	2/28 ~ 7/7	2/24 ~ 7/7
	6	9/8 ~ 11/10	9/5 ~ 11/12	9/8 ~ 11/15	9/6 ~ 11/16	9/8 ~ 11/19	9/9 ~ 11/22
	6	11/11 ~ 3/10	11/13 ~ 3/10	11/16 ~ 3/6	11/17 ~ 3/4	11/20 ~ 2/27	11/23 ~ 2/23
低熱 ポルトランド セメント	3	3/30 ~ 7/3	4/1 ~ 7/7	3/29 ~ 7/9	3/27 ~ 7/10	3/24 ~ 7/7	3/20 ~ 7/7
	6	9/8 ~ 10/23	9/5 ~ 10/24	9/8 ~ 10/29	9/6 ~ 10/30	9/8 ~ 11/1	9/9 ~ 11/6
	6	10/24 ~ 3/29	10/25 ~ 3/31	10/30 ~ 3/28	10/31 ~ 3/26	11/2 ~ 3/23	11/7 ~ 3/19
フライアッシュ セメント B種	3	2/26 ~ 7/3	2/26 ~ 7/7	2/20 ~ 7/9	2/17 ~ 7/10	2/13 ~ 7/7	2/9 ~ 7/7
	6	9/8 ~ 11/21	9/5 ~ 11/23	9/8 ~ 11/26	9/6 ~ 11/28	9/8 ~ 12/1	9/9 ~ 12/5
	6	11/22 ~ 2/25	11/24 ~ 2/25	11/27 ~ 2/19	11/29 ~ 2/16	12/2 ~ 2/12	12/6 ~ 2/8
暑中 期間	25℃超	7/4 ~ 9/7	7/8 ~ 9/4	7/10 ~ 9/7	7/11 ~ 9/5	7/8 ~ 9/7	7/8 ~ 9/8
	28℃超	8/2 ~ 8/13	---	---	---	---	---

※観測地点については、津地方気象台HP>サイトマップ>ご案内・その他>三重県内の気象観測所を参照してください。

※気象庁の各観測地点の統計期間およびデータの取扱い：2013年~2022年の日平均気温から求めた平年値に基づく。

※平年値の算出方法：気象庁のHP>知識・解説>気象の観測>気象観測統計の解説>第5章平年値に基づく。

※期間の運用は支部によって異なりますので、各地区の協同組合にお尋ねください。